

Nestemäiset Semitone-värjäysvärit

Puuvillan värjäys

Värjää vain puhdasta, esipestyä ja tahratonta materiaalia. Synteettiset kankaat eivät värjäydy näillä väreillä ja tekokuitusekoitteet värjäytyvät vaaleammiksi. Huomioi, että tummat sävyt sekä musta vaativat suuremman, jopa 1,5-kertaisen määrän värjäysväriä, kiinnitysainetta sekä glaubersuolaa. Muista myös, että kankaan pohjaväri vaikuttaa uuteen sävyyn.

Pesukonevärjäys / 1 kg kuivaa kangasta:

1 kg glaubersuolaa
n. 120 g Semitone-kiinnitysainetta
esim. 30-100 ml värjäysväriä

1. Pane 1 kg glaubersuolaa ja noin 120 g (2,5 dl) Semitone-kiinnitysainetta suoraan pesukoneen rumpuun. Liikuttele rumpua niin, että aineet menevät rumpun rei'istä läpi. Laita värjättävä materiaali märkänä koneeseen. Vaihtoehtoisia kiinnitysaineita ovat kalsinoitu sooda n. 150 g tai trinitriumfosfaatti n. 150 g.
2. Käynnistä kirjopesuohjelma 60 °C, ilman esipesua. Älä käytä säästöohjelmaa.
3. Lisää väri koneeseen:
Jos teet oman värisävyyn, sekoita väri erilliseen astiaan ja kaada valmis liuos koneeseen pesuaineluukun kautta koneen ottaessa vettä.
Voit myös panna värin pesupallossa materiaalin joukkoon ennen ohjelman käynnistymistä.
4. Anna ohjelman käydä loppuun.
5. Suorita jälkipesu niin korkeassa lämpötilassa (60 – 90 °C) kuin värjätty materiaali sallii.

Käsin värjäys / 1 kg kuivaa kangasta:

20 l vettä
1 kg glaubersuolaa
100 g – 300 g Semitone-kiinnitysainetta
esim. 30-100 ml värjäysväriä

1. Laita teräs- tai emalikattilaan niin paljon vettä, että materiaalia voi liikutella helposti. Sopiva liemisuhde esim. 1 kilo kangasta / 20 l vettä.
2. Lisää lämpenevään veteen väriaine sekä suolaa noin 50 g / vesilitra ja sekoita. Laita materiaali märkänä kattilaan ja liikuttele pari minuuttia. Lisää värjäysveteen kiinnitysainetta noin 5 – 15 g / litra, ei suoraan materiaalin päälle.
3. Kuumenna vesi 50 – 60 °C:een ja liikuta materiaalia koko ajan hiljalleen. Värjäysaika noin 45 min.
4. Huuhtelee hyvin ja suorita jälkipesu 60 – 90 °C:ssa materiaalin pesuohjeen mukaisesti.



Wennström

A. Wennström Oy

Värjärintie 3-5, 16230 Artjärvi | p. 03 882590 | info@awennstrom.fi