

TE-2002 TintEtsi

TE-2002 TintEtsi on tarkoitettu luonnonkuitujen etsaukseen. Parhaiten se soveltuu pehmeille puuvillakankaille ja -neuloksille. Eri menetelmillä värjätyt luonnonkuidut etsautuvat vaihtelevasti. Jokaisen kyseessä olevan materiaalin etsautuvuus kannattaa testata erikseen.

Sekoitus:

- 1 kg:n pakkaus: Sekoita 100 g Rongalit C pulveria ja 1 kg Tint-Etsi painopastaa.
- 3 kg:n pakkaus: Sekoita 300 g Rongalit C pulveria ja 3 kg Tint-Etsi painopastaa.

Huom!

- Sekoituksen aktiiviaika on olosuhteista riippuen n. 3-5 vuorokautta.
- Mekaaninen sekoittaminen on suositeltavaa. Tähän soveltuu sähkövatkain tai vastaava.

Painaminen:

- Seulatiheys 40-60 silmää/cm

Lämpökäsittelyn vaihtoehdot:

- | | | |
|--------------------------------|---------|-----------|
| • Lämpötunneli tai uuni: | 2-5 min | 130-160°C |
| • Kuivuttuaan silitysraudalla: | 2x15 s | 130-160°C |
| • Kuivuttuaan lämpöprässillä: | 30 s | 130-160°C |

Huom!

- Etsauksen lopputuloksen näet vasta lämpökäsittelyn jälkeen.

Muita keinoja:

- Etsipastaa voi esim. sävyttää PGM- tai Semitone-pigmenttidispersioilla.

Tee rohkeasti omia kokeiluja!



Valmistus ja markkinointi:
A. Wennström Oy / Serivari
www.awennstrom.fi
info@awennstrom.fi / info@serivari.fi