

# Wennströmin painoseulakankaat ja -kehät

Seulatiheyksien soveltuvuus karkeisiin sapluunoihin ja painovärien lisämateriaaleihin:

Tiheys / cm	Lankavahvuus	Seulakankaan värisävy	Soveltuvuus paperikaavioon	Soveltuvuus helmiäispastaan	Soveltuvuus AT-Melting pastaan	Soveltuvuus ExpanDuro kohoväreihin
32	100	valkoinen	*****	*****	*****	*****
42	80	valkoinen	****	****	****	****
48 (ei valikoimassa)	70	valkoinen	***	***	***	***
60	64	valkoinen	**	**	**	**
80	55	valkoinen	*	-	-	*
100	43	valkoinen	*	-	-	*
120	34	valkoinen	-	-	-	-
140	34	keltainen	-	-	-	-

Seulatiheyksien soveltuvuus eri rasteritiheyksiin, kuituihin ja pintoihin:

Seulan koodi	Max soveltuvuus pisterasteriin / cm	Soveltuvuus imukykyiseen tekstiilikuituun	Soveltuvuus pinnoittamattomaan huokoiseen kartonkiin	Soveltuvuus pinnoitettuihin tai päällystettyihin kartonkeihin ja pintoihin
32	8	*****	*	-
42	10	*****	**	-
48 (ei valikoimassa)	12	*****	***	-
60	16	*****	****	-
80	19	****	****	*
100	25	***	*****	***
120	30	*	*****	*****
140	35	-	*****	*****

\*\*\*\*\* Erinomainen    \*\*\*\* Hyvä    \*\*\* Soveltuva    \*\* Heikko    \* Välttävä    - Ei sovellu

## Seulatiheyksien soveltuvuudet vesipohjaisille silkkipainoväreille

Ei ole syytä valita karkeaa, isosilmäistä seulatiheyttä tukkeutumisriskin takia. Valitse seulatiheys ensisijaisesti painettavan materiaalin imukykyyn, peittotarpeen ja painettavan kaavion tarkkuuden mukaan.


Merkinnät seuloissamme:  
**PS1 - 42**  
 seulan koko ↓    ↑ seulan tiheys

## Painaminen tekstiilille:

- 30 erityisen hyvä tiheys esim. MeltingBase liimapastalle tai muille isopartikkelisille väreille ja aineille.
- 40 yleispätevin tiheys tekstiilipainantaan. Tästä seulasta menee hyvin läpi kaikki vesipohjaiset tekstiilipainovärimme. Erinomainen sekä kuulto- että peittoväreille. Soveltuu myös helmiäisväreille ja esim. MeltingBase-liimapastalla työskentelyyn.
- 60 on hyvä tiheys tarkan kaavion painamiseen kuultoväreillä. Pienet yksityiskohdat ja ohuet viivat aukeavat luotettavammin kuin 40 tiheydessä. Kokeneemmalle painajalle myös hieman kaaviosta ja painettavasta materiaalista riippuen peittoväreillekin sopiva. Ei sovellu kovin hyvin esim. helmiäisväreille tai liimapasta työskentelyyn.

## Painaminen muille materiaaleille:

- 80 erittäin huokoiselle paperille ja kartongille sopiva tiheys painettaessa AG6000 PastaAquarelle väreillä. Tietyissä tapauksissa myös tekstiilipainantaan, mutta vain kuultoväreille.
- 100 yleisin tiheys painettaessa paperille. Tämä tiheys on sopiva lähes kaikille suhteellisen hyvin väriä vastaanottaville paperi- ja kartonkipinnoille. Ei sovellu pinnoitetulle paperille tai kartongille (AG6000).
- 120 pinnoitetuille ja vähän väriä vastaanottaville paperi-, kartonkipinnoille (AG6000). Soveltuu myös A6000 AquaVinyl väreillä painettaessa esim. kiiltäville tarrapinnoille, muoville ja maalatulle metalli- ja puupinnalle.
- 140 erittäin vähän väriä vastaanottaville pinnoille ja hyvin tarkkaan työskentelyyn. Painovärit AG6000 PastaAquarelle ja A6000 AquaVinyl.



A. Wennström Oy